



231011111542



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1350

检验检测报告

报告编号
Report No. 250933LWTS533

样品名称

Name of Sample

春秋季校服（外套）

委托单位

Applicant

连云港高级中学

检验类别

Test Type

委托送样

连云港市纤维检验中心
江苏省高性能纤维产品质量检验检测中心



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖本单位检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。
- 4、对检验检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
- 5、如对本报告无异议，请于收到报告之日起一个月内携带取样凭证取回样品，逾期不领取，作放弃论，样品则由本单位自行处理。
- 6、凡委托者自带样品送检，本中心仅对来样负责，检验检测结果仅供委托者了解样品品质之用。
- 7、本检验检测报告不得作广告宣传用。

地址：连云港经济技术开发区黄海大道169号

邮编：222000

监督电话：0518-85681738

业务电话：0518-85484466

传真电话：0518-85484466

E-mail:jslygxjs@163.com



检验检测报告

报告编号: 250933LWTS533

第1页 共4页

委托单位 Applicant	连云港高级中学		委托人 Name	刘盼盼
地址/电话 Add./Tel.	连云港市经济技术开发区东方大道18号 /15062918799		检验类别 Test Type	委托送样
客户认定信息 Client's Confirmed Information	样品名称 Sample ID	春秋季校服（外套）	商 标 Brand	-----
	生产单位 Manufacturer	连云港凯创服饰有限公司	规格型号 Specification	180/100B
	样品数量 Quantity	1件	货号/批号 Art.No./Lot Number	-----
	样品描述 Description of Sample	蓝色灰色针织物	样品等级 Sample Grade	合格品
受理日期 Date of Sample Received	2025-09-01		检验日期 Testing Date	2025-09-01~2025-09-09
检验依据 Test Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》（B类） GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结论 Comprehensively Judging Conclusion	样品经检验，所检项目符合GB 31701-2015（B类）标准和GB/T 31888-2015标准规定的要求。			
样品照片 Sample Picture	 主 检 Inspected by 孙 丽 丽 审 核 Checked by 刘 盼 盼 批 准 Approved by 刘 盼 盼 签发日期 Signature Date 2025 年 9 月 9 日 Day			
备 注 Remarks	本报告书中的所检项目不包括国家强制性标准GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》要求的全部内容。			



检验检测结果

报告编号: 250933LWTS533

第2页 共4页

序号 No.	检验检测项目 Test Items		技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
1	可分解致 癌芳香 胺染料 , mg /kg	4-氨基联苯 (92-67-1)	≤20	未检出	符合
		联苯胺 (92-87-5)		未检出	符合
		4-氯-邻甲苯胺 (95-69-2)		未检出	符合
		2-萘胺 (91-59-8)		未检出	符合
		邻氨基偶氮甲苯 (97-56-3)		未检出	符合
		5-硝基-邻甲苯胺 (99-55-8)		未检出	符合
		对氯苯胺 (106-47-8)		未检出	符合
		2,4-二氨基苯甲醚 (615-05-4)		未检出	符合
		4,4'-二氨基二苯甲烷 (101-77-9)		未检出	符合
		3,3'-二氯联苯胺 (91-94-1)		未检出	符合
		3,3'-二甲氧基联苯胺 (119-90-4)		未检出	符合
		3,3'-二甲基联苯胺 (119-93-7)		未检出	符合
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 (838-88-0)		未检出	符合
		2-甲氧基-5-甲基苯胺 (120-71-8)		未检出	符合
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺) (101-14-4)		未检出	符合
		4,4'-二氨基二苯醚 (101-80-4)		未检出	符合
		4,4'-二氨基二苯硫醚 (139-65-1)		未检出	符合
		邻甲苯胺 (95-53-4)		未检出	符合
		2,4-二氨基甲苯 (95-80-7)		未检出	符合
		2,4,5-三甲基苯胺 (137-17-7)		未检出	符合



检验检测结果

报告编号: 250933LWTS533

第 3 页 共 4 页

序号 No.	检验检测项目 Test Items		技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
1	可分 解致 癌芳 香胺 染料 ， mg/kg	邻氨基苯甲醚 (90-04-0)	≤20	未检出	符合
		4-氨基偶氮苯 (60-09-3)		未检出	符合
		2,4-二甲基苯胺 (95-68-1)		未检出	符合
		2,6-二甲基苯胺 (87-62-7)		未检出	符合
2	甲醛含量, mg/kg		≤75	蓝色面料: 未检出 灰色面料: 未检出	符合
3	pH值		4.0~8.5	蓝色面料: 5.8 灰色面料: 6.0	符合
4	纤维成分含量, %		聚酯纤维 55±5 棉 45±5	蓝色面料: 聚酯纤维 50.2 棉 49.8 灰色面料: 聚酯纤维 50.2 棉 49.8	符合
5	耐水染色牢度, 级	变 色	≥3-4	4-5	符合
		沾 色	≥3-4	4-5	符合
6	耐酸汗渍染色牢度, 级	变 色	≥3-4	4-5	符合
		沾 色	≥3-4	4-5	符合
7	耐碱汗渍染色牢度, 级	变 色	≥3-4	4-5	符合
		沾 色	≥3-4	4-5	符合
8	耐皂洗染色牢度, 级	变 色	≥3-4	4-5	符合
		沾 色	≥3-4	4-5	符合
9	耐干摩擦染色牢度, 级		≥3-4	4-5	符合
10	耐湿摩擦染色牢度, 级		≥3	4-5	符合
11	耐光汗复合染色牢度, 级		≥3-4	-----	-----





检验检测结果

报告编号: 250933LWTS533

第 4 页 共 4 页

序号 No.	检验检测项目 Test Item	技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
12	耐光染色牢度, 级	≥ 4	好于4	符合
13	起球, 级	$\geq 3-4$	4-5	符合
14	接缝强力, N	≥ 140	360	符合
15	绳带	应符合GB 31701-2015标准中4.4.3规定的要求	符合技术要求	符合
16	残留金属针	应符合GB 31701-2015标准中4.5.2规定的要求	符合技术要求	符合
备注 Remarks	1. 纤维含量采用净干质量结合公定回潮率计算的公定质量百分率表示; 2. “未检出”指检测结果小于检出限, 甲醛(分光光度法)检出限为20mg/kg, 致癌芳香胺染料检出限为5mg/kg; 3. 该样品为春秋装, 不测耐光汗复合色牢度; 4. 接缝强力项目试样取样未经水洗处理。			

*** 结束/End of Report ***

章





231011111542



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1350

检验检测报告

报告编号 250934LWTS534
Report No.

样品名称

Name of Sample

春秋季校服（裤子）

委托单位

Applicant

连云港高级中学

检验类别

Test Type

委托送样



连云港市纤维检验中心
江苏省高性能纤维产品质量检验检测中心



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖本单位检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。
- 4、对检验检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
- 5、如对本报告无异议，请于收到报告之日起一个月内携带取样凭证取回样品，逾期不领取，作放弃论，样品则由本单位自行处理。
- 6、凡委托者自带样品送检，本中心仅对来样负责，检验检测结果仅供委托者了解样品品质之用。
- 7、本检验检测报告不得作广告宣传用。

地址：连云港经济技术开发区黄海大道169号

邮编：222000

监督电话：0518-85681738

业务电话：0518-85484466

传真电话：0518-85484466

E-mail:jslygxjs@163.com



检验检测报告

报告编号: 250934LWTS534

第1页 共4页

委托单位 Applicant	连云港高级中学		委托人 Name	刘盼盼
地址/电话 Add./Tel.	连云港市经济技术开发区东方大道18号 /15062918799		检验类别 Test Type	委托送样
客户认定信息 Client's Confirmed Information	样品名称 Sample ID	春秋季校服(裤子)	商 标 Brand	-----
	生产单位 Manufacturer	连云港凯创服饰有限公司	规格型号 Specification	180/100B
	样品数量 Quantity	1条	货号/批号 Art.No./Lot Number	-----
	样品描述 Description of Sample	灰色针织物	样品等级 Sample Grade	合格品
受理日期 Date of Sample Received	2025-09-01		检验日期 Testing Date	2025-09-01~2025-09-09
检验依据 Test Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类) GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结论 Comprehensively Judging Conclusion	样品经检验, 所检项目符合GB 31701-2015 (B类) 标准和GB/T 31888-2015标准规定的要求。			
样品照片 Sample Picture	 主 检 Inspected by 孙 丽 丽 审 核 Checked by 刘 盼 盼 批 准 Approved by 刘 盼 盼 签发日期 Signature Date 2025 年 9 月 9 日			
备 注 Remarks	本报告书中的所检项目不包括国家强制性标准GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》要求的全部内容。			



检验检测结果

报告编号: 250934LWTS534

第2页 共4页

序号 No.	检验检测项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
1	可分解致癌芳香胺染料, mg/kg	≤ 20	4-氨基联苯 (92-67-1)	符合
			联苯胺 (92-87-5)	符合
			4-氯-邻甲苯胺 (95-69-2)	符合
			2-萘胺 (91-59-8)	符合
			邻氨基偶氮甲苯 (97-56-3)	符合
			5-硝基-邻甲苯胺 (99-55-8)	符合
			对氯苯胺 (106-47-8)	符合
			2,4-二氨基苯甲醚 (615-05-4)	符合
			4,4'-二氨基二苯甲烷 (101-77-9)	符合
			3,3'-二氯联苯胺 (91-94-1)	符合
			3,3'-二甲氧基联苯胺 (119-90-4)	符合
			3,3'-二甲基联苯胺 (119-93-7)	符合
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 (838-88-0)	符合
			2-甲氧基-5-甲基苯胺 (120-71-8)	符合
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺) (101-14-4)	符合
			4,4'-二氨基二苯醚 (101-80-4)	符合
			4,4'-二氨基二苯硫醚 (139-65-1)	符合
			邻甲苯胺 (95-53-4)	符合
			2,4-二氨基甲苯 (95-80-7)	符合
			2,4,5-三甲基苯胺 (137-17-7)	符合



检验检测结果

报告编号: 250934LWTS534

第3页 共4页

序号 No.	检验检测项目 Test Items		技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
1	可分 解致 癌芳 香胺 染料 ， mg/kg	邻氨基苯甲醚 (90-04-0)	≤ 20	未检出	符合
		4-氨基偶氮苯 (60-09-3)		未检出	符合
		2,4-二甲基苯胺 (95-68-1)		未检出	符合
		2,6-二甲基苯胺 (87-62-7)		未检出	符合
2	甲醛含量, mg/kg		≤ 75	未检出	符合
3	pH值		4.0~8.5	5.9	符合
4	纤维成分含量, %		聚酯纤维 55 $\pm$ 5 棉 45 $\pm$ 5	聚酯纤维 50.3 棉 49.7	符合
5	耐水染色牢度, 级	变 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
6	耐酸汗渍染色牢度, 级	变 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
7	耐碱汗渍染色牢度, 级	变 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
8	耐皂洗染色牢度, 级	变 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
9	耐干摩擦染色牢度, 级		$\geq 3-4$	4-5	符合
10	耐湿摩擦染色牢度, 级		≥ 3	4-5	符合
11	耐光汗复合染色牢度, 级		$\geq 3-4$	-----	-----
12	耐光染色牢度, 级		≥ 4	好于4	符合
13	起球, 级		$\geq 3-4$	4-5	符合





检验检测结果

报告编号: 250934LWTS534

第 4 页 共 4 页

序号 No.	检验检测项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
14	接缝强力, N	≥ 140	310	符合
15	绳带	应符合GB 31701-2015标准中4.4.3规定的要求	符合技术要求	符合
16	残留金属针	应符合GB 31701-2015标准中4.5.2规定的要求	符合技术要求	符合
备注 Remarks	1. 纤维含量采用净干质量结合公定回潮率计算的公定质量百分率表示; 2. “未检出”指检测结果小于检出限, 甲醛(分光光度法)检出限为20mg/kg, 致癌芳香胺染料检出限为5mg/kg; 3. 该样品为春秋装, 不测耐光汗复合色牢度; 4. 接缝强力项目试样取样未经水洗处理。			

*** 结束/End of Report ***

纤维检验中心



连云港市纤维检验中心（原连云港市纤维检验所）成立于1992年，行政隶属连云港市市场监督管理局，业务受中国纤维质量监测中心和江苏省纤维检验局指导，属公益性事业单位，是具备向社会出具公正检验检测数据资格的法定第三方检验检测机构。江苏省高性能纤维产品质量检验检测中心（原江苏省高性能纤维产品质量监督检验中心）2011年通过省局验收并投入使用，成为国内较早从事高性能纤维产品质量检验检测的专业机构。中心实验室现已通过检验检测机构资质认定（CMA）和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。

中心拥有包括原子吸收光谱仪、元素分析仪、热重分析仪等各类检测技术研发仪器设备200多台（套）。中高级以上技术职称和研究生以上技术人员占80%以上。具备天然纤维、化学纤维、纺织服装、高性能纤维及其制品等产品的检验检测能力。

主要工作和业务范围：开展纤维类产品质量的行政执法；承担纤维类产品的质量监督抽查；接受社会各方面的委托检验及法定仲裁检验、新产品和科技成果鉴定检验；接受企业产品质量咨询、检测技术培训和企业标准制修订等技术服务。

中心先后被江苏省经信委、江苏省小中企业局、江苏省科技厅等部门认定为省级高性能纤维检测中小企业公共技术服务平台和省级科技公共服务平台。中心将本着“科学、公正、准确、满意”的精神为客户提供检验检测全方位技术服务。





231011111542



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1350

检验检测报告

报告编号
Report No. 250931LWTS531

样品名称

Name of Sample

夏季校服 (T 恤)

委托单位

Applicant

连云港高级中学

检验类别

Test Type

委托送样



连云港市纤维检验中心
江苏省高性能纤维产品质量检验检测中心



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖本单位检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。
- 4、对检验检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
- 5、如对本报告无异议，请于收到报告之日起一个月内携带取样凭证取回样品，逾期不领取，作放弃论，样品则由本单位自行处理。
- 6、凡委托者自带样品送检，本中心仅对来样负责，检验检测结果仅供委托者了解样品品质之用。
- 7、本检验检测报告不得作广告宣传用。

地址：连云港经济技术开发区黄海大道169号

邮编：222000

监督电话：0518-85681738

业务电话：0518-85484466

传真电话：0518-85484466

E-mail:jslygxjs@163.com



检验检测报告

报告编号: 250931LWTS531

第1页 共4页

委托单位 Applicant	连云港高级中学		委托人 Name	刘盼盼
地址/电话 Add./Tel.	连云港市经济技术开发区东方大道18号 /15062918799		检验类别 Test Type	委托送样
客户认定信息 Client's Confirmed Information	样品名称 Sample ID	夏季校服 (T恤)	商 标 Brand	-----
	生产单位 Manufacturer	连云港凯创服饰有限公司	规格型号 Specification	180/100B
	样品数量 Quantity	1件	货号/批号 Art.No./Lot Number	——
	样品描述 Description of Sample	蓝色针织物	样品等级 Sample Grade	合格品
受理日期 Date of Sample Received	2025-09-01		检验日期 Testing Date	2025-09-01~2025-09-09
检验依据 Test Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类) GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结论 Comprehensively Judging Conclusion	样品经检验, 所检项目符合GB 31701-2015 (B类) 标准和GB/T 31888-2015标准规定的要求。			
样品照片 Sample Picture	 主 检 Inspected by <u>孙 心 心</u> 审 核 Checked by <u>刘 盼 盼</u> 批 准 Approved by <u>刘 盼 盼</u> 签发日期 Signature Date <u>2025</u> 年 <u>09</u> 月 <u>09</u> 日			
备 注 Remarks	本报告书中的所检项目不包括国家强制性标准GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》要求的全部内容。			



检验检测结果

报告编号: 250931LWTS531

第2页 共4页

序号 No.	检验检测项目 Test Items		技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
1	可分解致癌芳香胺染料， mg/kg	4-氨基联苯 (92-67-1)	≤20	未检出	符合
		联苯胺 (92-87-5)		未检出	符合
		4-氯-邻甲苯胺 (95-69-2)		未检出	符合
		2-萘胺 (91-59-8)		未检出	符合
		邻氨基偶氮甲苯 (97-56-3)		未检出	符合
		5-硝基-邻甲苯胺 (99-55-8)		未检出	符合
		对氯苯胺 (106-47-8)		未检出	符合
		2,4-二氨基苯甲醚 (615-05-4)		未检出	符合
		4,4'-二氨基二苯甲烷 (101-77-9)		未检出	符合
		3,3'-二氯联苯胺 (91-94-1)		未检出	符合
		3,3'-二甲氧基联苯胺 (119-90-4)		未检出	符合
		3,3'-二甲基联苯胺 (119-93-7)		未检出	符合
		3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 (838-88-0)		未检出	符合
		2-甲氧基-5-甲基苯胺 (120-71-8)		未检出	符合
		4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺) (101-14-4)		未检出	符合
		4,4'-二氨基二苯醚 (101-80-4)		未检出	符合
		4,4'-二氨基二苯硫醚 (139-65-1)		未检出	符合
		邻甲苯胺 (95-53-4)		未检出	符合
2,4-二氨基甲苯 (95-80-7)	未检出	符合			
2,4,5-三甲基苯胺 (137-17-7)	未检出	符合			



检验检测结果

报告编号: 250931LWTS531

第 3 页 共 4 页

序号 No.	检验检测项目 Test Items		技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
1	可分 解致 癌芳 香胺 染料 ， mg/kg	邻氨基苯甲醚 (90-04-0)	≤ 20	未检出	符合
		4-氨基偶氮苯 (60-09-3)		未检出	符合
		2,4-二甲基苯胺 (95-68-1)		未检出	符合
		2,6-二甲基苯胺 (87-62-7)		未检出	符合
2	甲醛含量, mg/kg		≤ 75	未检出	符合
3	pH值		4.0~8.5	5.8	符合
4	纤维成分含量, %		棉 65±5 聚酯纤维 35±5	棉 64.9 聚酯纤维 35.1	符合
5	耐水染色牢度, 级	变 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
6	耐酸汗渍染色牢度, 级	变 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
7	耐碱汗渍染色牢度, 级	变 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
8	耐皂洗染色牢度, 级	变 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
9	耐干摩擦染色牢度, 级		$\geq 3-4$	4-5	符合
10	耐湿摩擦染色牢度, 级		≥ 3	4	符合
11	耐光汗复合染色牢度, 级		$\geq 3-4$	4-5	符合
12	耐光染色牢度, 级		≥ 4	好于4	符合
13	起球, 级		$\geq 3-4$	4-5	符合



检验检测结果

报告编号: 250931LWTS531

第 4 页 共 4 页

序号 No.	检验检测项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
14	接缝强力, N	≥ 140	220	符合
15	绳带	应符合GB 31701-2015标准中4.4.3规定的要求	符合技术要求	符合
16	残留金属针	应符合GB 31701-2015标准中4.5.2规定的要求	符合技术要求	符合
备注 Remarks	1. 纤维含量采用净干质量结合公定回潮率计算的公定质量百分率表示; 2. “未检出”指检测结果小于检出限, 甲醛(分光光度法)检出限为20mg/kg, 致癌芳香胺染料检出限为5mg/kg; 3. 接缝强力项目试样取样未经水洗处理。			

*** 结束/End of Report ***



连云港市纤维检验中心（原连云港市纤维检验所）成立于1992年，行政隶属连云港市市场监督管理局，业务受中国纤维质量监测中心和江苏省纤维检验局指导，属公益性事业单位，是具备向社会出具公正检验检测数据资格的法定第三方检验检测机构。江苏省高性能纤维产品质量检验检测中心（原江苏省高性能纤维产品质量监督检验中心）2011年通过省局验收并投入使用，成为国内较早从事高性能纤维产品质量检验检测的专业机构。中心实验室现已通过检验检测机构资质认定（CMA）和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。

中心拥有包括原子吸收光谱仪、元素分析仪、热重分析仪等各类检测技术研发仪器设备200多台（套）。中高级以上技术职称和研究生以上技术人员占80%以上。具备天然纤维、化学纤维、纺织服装、高性能纤维及其制品等产品的检验检测能力。

主要工作和业务范围：开展纤维类产品质量的行政执法；承担纤维类产品的质量监督抽查；接受社会各方面的委托检验及法定仲裁检验、新产品和科技成果鉴定检验；接受企业产品质量咨询、检测技术培训和企业标准制修订等技术服务。

中心先后被江苏省经信委、江苏省小中企业局、江苏省科技厅等部门认定为省级高性能纤维检测中小企业公共技术服务平台和省级科技公共服务平台。中心将本着“科学、公正、准确、满意”的精神为客户提供检验检测全方位技术服务。



连云港市纤维检验中心（原连云港市纤维检验所）成立于1992年，行政隶属连云港市市场监督管理局，业务受中国纤维质量监测中心和江苏省纤维检验局指导，属公益性事业单位，是具备向社会出具公正检验检测数据资格的法定第三方检验检测机构。江苏省高性能纤维产品质量检验检测中心（原江苏省高性能纤维产品质量监督检验中心）2011年通过省局验收并投入使用，成为国内较早从事高性能纤维产品质量检验检测的专业机构。中心实验室现已通过检验检测机构资质认定（CMA）和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。

中心拥有包括原子吸收光谱仪、元素分析仪、热重分析仪等各类检测技术研发仪器设备200多台（套）。中高级以上技术职称和研究生以上技术人员占80%以上。具备天然纤维、化学纤维、纺织服装、高性能纤维及其制品等产品的检验检测能力。

主要工作和业务范围：开展纤维类产品质量的行政执法；承担纤维类产品的质量监督抽查；接受社会各方面的委托检验及法定仲裁检验、新产品和科技成果鉴定检验；接受企业产品质量咨询、检测技术培训和企业标准制修订等技术服务。

中心先后被江苏省经信委、江苏省小中企业局、江苏省科技厅等部门认定为省级高性能纤维检测中小企业公共技术服务平台和省级科技公共服务平台。中心将本着“科学、公正、准确、满意”的精神为客户提供检验检测全方位技术服务。





231011111542



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1350

检验检测报告

报告编号
Report No. 250932LWTS532

样品名称

Name of Sample

夏季校服（裤子）

委托单位

Applicant


连云港高级中学

检验类别

Test Type

委托送样

连云港市纤维检验中心
江苏省高性能纤维产品质量检验检测中心



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖本单位检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。
- 4、对检验检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
- 5、如对本报告无异议，请于收到报告之日起一个月内携带取样凭证取回样品，逾期不领取，作放弃论，样品则由本单位自行处理。
- 6、凡委托者自带样品送检，本中心仅对来样负责，检验检测结果仅供委托者了解样品品质之用。
- 7、本检验检测报告不得作广告宣传用。

地址：连云港经济技术开发区黄海大道169号

邮编：222000

监督电话：0518-85681738

业务电话：0518-85484466

传真电话：0518-85484466

E-mail:jslygxjs@163.com



检验检测报告

报告编号: 250932LWTS532

第 1 页 共 4 页

委托单位 Applicant	连云港高级中学		委托人 Name	刘盼盼
地址/电话 Add./Tel.	连云港市经济技术开发区东方大道18号 /15062918799		检验类别 Test Type	委托送样
客户认定信息 Client's Confirmed Information	样品名称 Sample ID	夏季校服 (裤子)	商 标 Brand	-----
	生产单位 Manufacturer	连云港凯创服饰有限公司	规格型号 Specification	180/100B
	样品数量 Quantity	1条	货号/批号 Art.No./Lot Number	-----
	样品描述 Description of Sample	灰色针织物	样品等级 Sample Grade	合格品
受理日期 Date of Sample Received	2025-09-01		检验日期 Testing Date	2025-09-01~2025-09-09
检验依据 Test Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类) GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结论 Comprehensively Judging Conclusion	样品经检验, 所检项目符合GB 31701-2015 (B类) 标准和GB/T 31888-2015标准规定的要求。			
样品照片 Sample Picture	 主 检 Inspected by 审 核 Checked by 批 准 Approved by 签发日期 Signature Date 刘 盼 盼 <i>(Signature)</i> <i>(Signature)</i> 2025 年 9 月 9 日			
备 注 Remarks	本报告书中的所检项目不包括国家强制性标准GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》要求的全部内容。			



检验检测结果

报告编号: 250932LWTS532

第2页 共4页

序号 No.	检验检测项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
1	可分解致癌芳香胺染料， mg/kg	≤20	4-氨基联苯 (92-67-1)	符合
			联苯胺 (92-87-5)	符合
			4-氯-邻甲苯胺 (95-69-2)	符合
			2-萘胺 (91-59-8)	符合
			邻氨基偶氮甲苯 (97-56-3)	符合
			5-硝基-邻甲苯胺 (99-55-8)	符合
			对氯苯胺 (106-47-8)	符合
			2,4-二氨基苯甲醚 (615-05-4)	符合
			4,4'-二氨基二苯甲烷 (101-77-9)	符合
			3,3'-二氯联苯胺 (91-94-1)	符合
			3,3'-二甲氧基联苯胺 (119-90-4)	符合
			3,3'-二甲基联苯胺 (119-93-7)	符合
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 (838-88-0)	符合
			2-甲氧基-5-甲基苯胺 (120-71-8)	符合
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺) (101-14-4)	符合
			4,4'-二氨基二苯醚 (101-80-4)	符合
			4,4'-二氨基二苯硫醚 (139-65-1)	符合
			邻甲苯胺 (95-53-4)	符合
			2,4-二氨基甲苯 (95-80-7)	符合
			2,4,5-三甲基苯胺 (137-17-7)	符合



检验检测结果

报告编号: 250932LWTS532

第 3 页 共 4 页

序号 No.	检验检测项目 Test Items		技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
1	可分解致癌芳香胺染料, mg/kg	邻氨基苯甲醚 (90-04-0)	≤ 20	未检出	符合
		4-氨基偶氮苯 (60-09-3)		未检出	符合
		2,4-二甲基苯胺 (95-68-1)		未检出	符合
		2,6-二甲基苯胺 (87-62-7)		未检出	符合
2	甲醛含量, mg/kg		≤ 75	未检出	符合
3	pH值		4.0~8.5	5.6	符合
4	纤维成分含量, %		棉 60 $\pm$ 5 聚酯纤维 40 $\pm$ 5	棉 63.6 聚酯纤维 36.4	符合
5	耐水染色牢度, 级	变 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
6	耐酸汗渍染色牢度, 级	变 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
7	耐碱汗渍染色牢度, 级	变 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
8	耐皂洗染色牢度, 级	变 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
9	耐干摩擦染色牢度, 级		$\geq 3-4$	4-5	符合
10	耐湿摩擦染色牢度, 级		≥ 3	4-5	符合
11	耐光汗复合染色牢度, 级		$\geq 3-4$	4-5	符合
12	耐光染色牢度, 级		≥ 4	好于4	符合
13	起球, 级		$\geq 3-4$	4-5	符合



检验检测结果

报告编号: 250932LWTS532

第 4 页 共 4 页

序号 No.	检验检测项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
14	接缝强力, N	≥ 140	290	符合
15	绳带	应符合GB 31701-2015标准中4.4.3规定的要求	符合技术要求	符合
16	残留金属针	应符合GB 31701-2015标准中4.5.2规定的要求	符合技术要求	符合
备注 Remarks	1. 纤维含量采用净干质量结合公定回潮率计算的公定质量百分率表示; 2. “未检出”指检测结果小于检出限, 甲醛(分光光度法)检出限为20mg/kg, 致癌芳香胺染料检出限为5mg/kg; 3. 接缝强力项目试样取样未经水洗处理。			

*** 结束/End of Report ***



连云港市纤维检验中心（原连云港市纤维检验所）成立于1992年，行政隶属连云港市市场监督管理局，业务受中国纤维质量监测中心和江苏省纤维检验局指导，属公益性事业单位，是具备向社会出具公正检验检测数据资格的法定第三方检验检测机构。江苏省高性能纤维产品质量检验检测中心（原江苏省高性能纤维产品质量监督检验中心）2011年通过省局验收并投入使用，成为国内较早从事高性能纤维产品质量检验检测的专业机构。中心实验室现已通过检验检测机构资质认定（CMA）和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。

中心拥有包括原子吸收光谱仪、元素分析仪、热重分析仪等各类检测技术研发仪器设备200多台（套）。中高级以上技术职称和研究生以上技术人员占80%以上。具备天然纤维、化学纤维、纺织服装、高性能纤维及其制品等产品的检验检测能力。

主要工作和业务范围：开展纤维类产品质量的行政执法；承担纤维类产品的质量监督抽查；接受社会各方面的委托检验及法定仲裁检验、新产品和科技成果鉴定检验；接受企业产品质量咨询、检测技术培训和企业标准制修订等技术服务。

中心先后被江苏省经信委、江苏省小中企业局、江苏省科技厅等部门认定为省级高性能纤维检测中小企业公共技术服务平台和省级科技公共服务平台。中心将本着“科学、公正、准确、满意”的精神为客户提供检验检测全方位技术服务。





231011111542



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1350

检验检测报告

报告编号
Report No. 251402LWTS835

样品名称

Name of Sample

学生服（冲锋衣）

委托单位

Applicant

连云港高级中学

检验类别

Test Type

委托送样



连云港市纤维检验中心
江苏省高性能纤维产品质量检验检测中心



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖本单位检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。
- 4、对检验检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
- 5、如对本报告无异议，请于收到报告之日起一个月内携带取样凭证取回样品，逾期不领取，作放弃论，样品则由本单位自行处理。
- 6、凡委托者自带样品送检，本中心仅对来样负责，检验检测结果仅供委托者了解样品品质之用。
- 7、本检验检测报告不得作广告宣传用。

地址：连云港经济技术开发区黄海大道169号

邮编：222000

监督电话：0518-85681738

业务电话：0518-85484466

传真电话：0518-85484466

E-mail:jslygxjs@163.com





检验检测报告

报告编号: 251402LWTS835

第 1 页 共 5 页

委托单位 Applicant	连云港高级中学		委托人 Name	刘盼盼
地址/电话 Add./Tel.	连云港市经济技术开发区东方大道18号 /15062918798		检验类别 Test Type	委托送样
客户认定信息 Client's Confirmed Information	样品名称 Sample ID	学生服 (冲锋衣)	商 标 Brand	—
	生产单位 Manufacturer	连云港凯创服饰有限公司	规格型号 Specification	180/100B
	样品数量 Quantity	1条	货号/批号 Art.No./Lot Number	—
	样品描述 Description of Sample	外壳面料: 蓝色灰色机织物; 内胆面料: 灰色机织物	样品等级 Sample Grade	合格品
受理日期 Date of Sample Received	2025-11-07		检验日期 Testing Date	2025-11-07~2025-11-17
检验依据 Test Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类) GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结论 Comprehensively Judging Conclusion	样品经检验, 所检项目符合GB 31701-2015 (B类) 标准和GB/T 31888-2015标准规定的要求。			
样品照片 Sample Picture	 主 检 Inspected by 审 核 Checked by 批 准 Approved by 签发日期 Signature Date 2025 年 11 月 17 日 Year Month Day 			
备 注 Remarks	本报告书中的所检项目不包括国家强制性标准GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》要求的全部内容。			



检验检测结果

报告编号: 251402LWTS835

第 2 页 共 5 页

序号 No.	检验检测项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
1	可分解致癌芳香胺染料, mg/kg	≤20	面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合



检验检测结果

报告编号: 251402LWTS835

第 3 页 共 5 页

序号 No.	检验检测项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
1	可分解致癌芳香胺染料, mg/kg	≤20	面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
			面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合
2	甲醛含量, mg/kg	≤75	蓝色面料: 未检出 灰色面料: 未检出 里料: 未检出 内胆: 未检出	符合



检验检测结果

报告编号: 251402LWTS835

第 4 页 共 5 页

序号 No.	检验检测项目 Test Items		技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
3	pH值		4.0~8.5	蓝色面料: 6.0 灰色面料: 6.1 里料: 5.9 内胆: 5.9	符合
4	纤维成分含量, %		面料: 聚酰胺纤维 100, 允差为0 里料: 聚酯纤维 100, 允差为0 内胆: 聚酰胺纤维 100, 允差为0	蓝色面料: 聚酰胺纤维100 灰色面料: 聚酰胺纤维100 里料: 聚酯纤维100 内胆: 聚酰胺纤维100	符合
5	耐水染色牢度, 级	变 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
6	耐酸汗渍染色牢度, 级	变 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
7	耐碱汗渍染色牢度, 级	变 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
8	耐皂洗染色牢度, 级	变 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾 色	$\geq 3-4$	4-5	符合
9	耐干摩擦染色牢度, 级		$\geq 3-4$	4-5	符合
10	耐湿摩擦染色牢度, 级		≥ 3	4-5	符合
11	耐光染色牢度, 级		≥ 4	好于4	符合
12	耐光汗复合染色牢度, 级		$\geq 3-4$	----	----



检验检测结果

报告编号: 251402LWTS835

第 5 页 共 5 页

序号 No.	检验检测项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
13	起球, 级	≥3-4	4-5	符合
14	绳带	应符合GB 31701-2015标准中4.4.3规定的要求	符合技术要求	符合
15	残留金属针	应符合GB 31701-2015标准中4.5.2规定的要求	符合技术要求	符合
16	接缝强力, N	面料: ≥140 里料: ≥80	面料: 350 里料: 170	符合
17	绒毛含量, %	≥75	78.1	符合
备注 Remarks	1. 未检出“指检测结果小于检出限, 甲醛(分光光度法)检出限为20mg/kg, 致病芳香胺染料检出限为5mg/kg; 2. 接缝强力项目试样取样未经水洗处理; 3. 样品为非夏装, 不测耐光汗复合染色牢度项目; 4. 样品为鸭绒且标准绒毛含量80%。			

*** 结束/End of Report ***



连云港市纤维检验中心（原连云港市纤维检验所）成立于1992年，行政隶属连云港市市场监督管理局，业务受中国纤维质量监测中心和江苏省纤维检验局指导，属公益性事业单位，是具备向社会出具公正检验检测数据资格的法定第三方检验检测机构。江苏省高性能纤维产品质量检验检测中心（原江苏省高性能纤维产品质量监督检验中心）2011年通过省局验收并投入使用，成为国内较早从事高性能纤维产品质量检验检测的专业机构。中心实验室现已通过检验检测机构资质认定（CMA）和中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可。

中心拥有包括原子吸收光谱仪、元素分析仪、热重分析仪等各类检测技术研发仪器设备200多台（套）。中高级以上技术职称和研究生以上技术人员占80%以上。具备天然纤维、化学纤维、纺织服装、高性能纤维及其制品等产品的检验检测能力。

主要工作和业务范围：开展纤维类产品质量的行政执法；承担纤维类产品的质量监督抽查；接受社会各方面的委托检验及法定仲裁检验、新产品和科技成果鉴定检验；接受企业产品质量咨询、检测技术培训和企业标准制修订等技术服务。

中心先后被江苏省经信委、江苏省小中企业局、江苏省科技厅等部门认定为省级高性能纤维检测中小企业公共技术服务平台和省级科技公共服务平台。中心将本着“科学、公正、准确、满意”的精神为客户提供检验检测全方位技术服务。





23101111512



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1350

检验检测报告

报告编号
Report No

251403LWTS836

样品名称

Name of Sample

学生服（裤子）

委托单位

Applicant

连云港高级中学

检验类别

Test Type

委托送样



连云港市纤维检验中心
江苏省高性能纤维产品质量检验检测中心



CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

注 意 事 项

- 1、检验检测报告未加盖本单位检验检测专用章的无效。
- 2、检验检测报告复制或涂改的无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字的无效。
- 4、对检验检测结果有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本单位提出，逾期不予受理。
- 5、如对本报告无异议，请于收到报告之日起一个月内携带取样凭证取回样品，逾期不领取，作放弃论，样品则由本单位自行处理。
- 6、凡委托者自带样品送检，本中心仅对来样负责，检验检测结果仅供委托者了解样品品质之用。
- 7、本检验检测报告不得作广告宣传用。

地址：连云港经济技术开发区黄海大道169号

邮编：222000

监督电话：0518-85681738

业务电话：0518-85484466

传真电话：0518-85484466


E-mail:jslygxjs@163.com



检验检测报告

报告编号: 251403LWTS836

第1页 共4页

委托单位 Applicant	连云港高级中学		委托人 Name	刘盼盼
地址/电话 Add./Tel.	连云港市经济技术开发区东方大道18号 /15062918798		检验类别 Test Type	委托送样
客户认定信息 Client's Confirmed Information	样品名称 Sample ID	学生服 (裤子)	商 标 Brand	-----
	生产单位 Manufacturer	连云港凯创服饰有限公司	规格型号 Specification	180/100B
	样品数量 Quantity	1条	货号/批号 Art.No./Lot Number	-----
	样品描述 Description of Sample	面料: 灰色针织物	样品等级 Sample Grade	合格品
受理日期 Date of Sample Received	2025-11-07		检验日期 Testing Date	2025-11-07~2025-11-17
检验依据 Test Standards	GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》(B类) GB/T 31888-2015《中小学生校服》			
检验结论 Comprehensively Judging Conclusion	样品经检验, 所检项目符合GB 31701-2015 (B类) 标准和GB/T 31888-2015标准规定的要求。			
样品照片 Sample Picture	 主 检 Inspected by  审 核 Checked by  批 准 Approved by  签发日期 Signature Date 2025 年 11 月 17 日 Year Month Day 			
备 注 Remarks	本报告书中的所检项目不包括国家强制性标准GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》要求的全部内容。			



检验检测结果

报告编号: 251403LWTS836

第 2 页 共 4 页

序号 No.	检验检测项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
1	可分解致癌芳香胺染料, mg/kg	≤20	4-氨基联苯 (92-67-1)	符合
			联苯胺 (92-87-5)	符合
			4-氯-邻甲苯胺 (95-69-2)	符合
			2-萘胺 (91-59-8)	符合
			邻氨基偶氮甲苯 (97-56-3)	符合
			5-硝基-邻甲苯胺 (99-55-8)	符合
			对氯苯胺 (106-47-8)	符合
			2,4-二氨基苯甲酸 (615-05-4)	符合
			4,4'-二氨基二苯甲烷 (101-77-9)	符合
			3,3'-二氯联苯胺 (91-94-1)	符合
			3,3'-二甲氧基联苯胺 (119-90-4)	符合
			3,3'-二甲基联苯胺 (119-93-7)	符合
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷 (838-88-0)	符合
			2-甲氧基-5-甲基苯胺 (120-71-8)	符合
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺) (101-14-4)	符合
			4,4'-二氨基二苯醚 (101-80-4)	符合
			4,4'-二氨基二苯硫醚 (139-65-1)	符合
			邻甲苯胺 (95-53-4)	符合
			2,4-二氨基甲苯 (95-80-7)	符合
			2,4,5-三甲基苯胺 (137-17-7)	符合



检验检测结果

报告编号: 251403LWTS836

第3页 共4页

序号 No.	检验检测项目 Test Items		技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
1	可分解致癌芳香胺染料, mg/kg	邻氨基苯甲醚 (90-04-0)	≤ 20	未检出	符合
		4-氨基偶氮苯 (60-09-3)		未检出	符合
		2,4-二甲基苯胺 (95-68-1)		未检出	符合
		2,6-二甲基苯胺 (87-62-7)		未检出	符合
2	甲醛含量, mg/kg		≤ 75	未检出	符合
3	pH值		4.0~8.5	5.7	符合
4	纤维成分含量, %		聚酯纤维 77 $\pm$ 5 棉 23 $\pm$ 5	聚酯纤维 75.9 棉 24.1	符合
5	耐水染色牢度, 级	变色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾色	$\geq 3-4$	4-5	符合
6	耐酸汗渍染色牢度, 级	变色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾色	$\geq 3-4$	4-5	符合
7	耐碱汗渍染色牢度, 级	变色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾色	$\geq 3-4$	4-5	符合
8	耐皂洗染色牢度, 级	变色	$\geq 3-4$	4-5	符合
		沾色	$\geq 3-4$	4-5	符合
9	耐干摩擦染色牢度, 级		$\geq 3-4$	4-5	符合
10	耐湿摩擦染色牢度, 级		≥ 3	4-5	符合
11	耐光染色牢度, 级		≥ 4	好于4	符合



检验检测结果

报告编号: 251403LWTS836
 第 4 页 共 4 页

序号 No.	检验检测项目 Test Items	技术要求 Technical Requirements	检验检测结果 Test Results	单项评价 Single Evaluation
12	耐光汗复合染色牢度, 级	≥3-4	——	——
13	起球, 级	≥3-4	4-5	符合
14	绳带	应符合GB 31701-2015标准中4.4.3规定的要求	符合技术要求	符合
15	残留金属针	应符合GB 31701-2015标准中4.5.2规定的要求	符合技术要求	符合
16	接缝强力, N	≥140	440	符合
备注 Remarks	1. 纤维含量采用净干质重结合公定回潮率计算的公定质量百分率表示; 2. "未检出"指检测结果小于检出限, 甲醛(分光光度法)检出限为20mg/kg, 致癌芳香胺染料检出限为5mg/kg; 3. 接缝强力项目试样取样未经水洗处理; 4. 样品为非夏装, 不测耐光汗复合染色牢度项目。			

*** 结束/End of Report ***


 检验合格